



# RUSTOL C.I.P.



## ANTIROUILLE HAUTE RÉSISTANCE PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

### SPÉCIAL CONDITIONS DIFFICILES

#### PROPRIÉTÉS

- Le RUSTOL-C.I.P. (Corrosion Inhibitor Primer) est préconisé dans tous les cas de conditions ambiantes sévères : climats maritimes ou tropicaux, vapeurs corrosives,... ; tout particulièrement recommandé pour la protection des véhicules automobiles, matériels de travaux publics et ballasts de bateaux, qu'il protège avec efficacité.
- Le RUSTOL-C.I.P. est tout spécialement recommandé en sous-couche lorsque des peintures bicomposants ou à fort pouvoir solvant (uréthanes, époxydes, caoutchouc chloré, synthétiques carrosserie,...) viennent en recouvrement.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Sous-couche universelle avant tous types de peinture sans risque de détrempe ou d'un mauvais accrochage des couches ultérieures.
- Action durable par pénétration et passivation du support ; isolation parfaite du métal sain, adhérence exceptionnelle.
- Protection renforcée grâce à des pigments actifs et à de parfaites qualités filmogènes.
- **Facile d'emploi, ne nécessite pas de sablage préalable du support.**
- S'applique sur supports neufs ou oxydés en intérieur comme en extérieur.



#### RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Ne pas diluer.
- Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours d'emploi.
- Sur surfaces oxydées, un simple brossage métallique est recommandé pour éliminer le gros de la rouille, les écailles de calamine ou de vieilles peintures.
- Sur surfaces exposées à des produits chimiques (vapeurs acides ou basiques, dépôts de sels, ...), procéder à un lavage à grande eau ou au jet de vapeur. Dans les cas difficiles, utiliser un solvant approprié.
- Avant application toujours vérifier que le support est parfaitement sec et exempt de taches de graisse.

#### APPLICATION

- Appliquer une couche de C.I.P. Si deux couches sont nécessaires prévoir 24 heures de séchage au minimum entre les deux applications.
- Laisser ensuite sécher 48 à 96 heures avant recouvrement et selon la finition utilisée.

#### OBSERVATION

Avec le RUSTOL-C.I.P. il n'est pas nécessaire de recouvrir immédiatement des surfaces qui auraient été décapées mécaniquement (sablage). Une rouille superficielle ne nuit pas à son action.

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.



<b>POUVOIR COUVRANT</b> 15 m <sup>2</sup> /l	<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b> + 35°C + 5°C	<b>RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (Film sec)</b> 175°C environ	<b>SÉCHAGE hors poussière 6 h</b> RECOUVRABLE 48 h minimum	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b> WHITE-SPIRIT	 INTERIEUR
---	-----------------------------------	---	--	---	--	---------------

### RUSTOL C.I.P., UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - [www.durieu.com](http://www.durieu.com)